

CI Pencils e.K.
Bergstraße 2a
91217 Hersbruck

Auftraggeber / *Orderer:* wie Adressat / *see consignee*

Auftrag vom / *Order Date:* 29.07.2009

Prüfgegenstand /
Test Specimen: Bleistifte / *pencils*

Inhalt des Auftrages /
Scope: Vom Kunden ausgewählte Parameter / *Parameters selected by customer*

Eingang der Proben /
Samples Received: 29.07.2009

Untersuchungszeitraum /
Testing Period: 29.07. bis / *until* 04.08.2009

Untersuchungsergebnis / *Test Result*


Prüfanforderungen für / *test-requirements for:*

Migration bestimmter Elemente nach EN 71-3 / <i>Migration of certain Elements acc. to EN 71-3</i>	erfüllt / <i>passed</i>
Phthalatweichmacher nach Verordnung 1907/2006/EG / <i>Phthalate Softeners acc. to regulation 1907/2006/EC</i>	erfüllt / <i>passed</i>
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / <i>Polycyclic aromatic Hydrocarbons (PAH)</i>	erfüllt / <i>passed</i>

(Details siehe nachfolgenden Bericht / *for details see the following report*)

Vorbehaltlich einer abweichenden Genehmigung / Lizenzvereinbarung darf dieser Prüfbericht nur im ungekürzten Originalwortlaut und in Originalgestaltung veröffentlicht und verwendet werden. Das Gutachten (Bericht) enthält das Ergebnis einer Einzelprüfung und stellt kein allgemeingültiges Urteil über die Eigenschaften aller Produkte aus der Serienfertigung dar. Sollte der Inhalt des Prüfberichtes einer Auslegung bedürfen, so ist der deutsche Text maßgebend. / *Except when otherwise approved / licensed by LGA this test report may only be published and used in unabbreviated original phrasing and form. The test report contains the result of one single examination of the individual test sample and does not represent any universally valid evaluation of the qualities of all products from serial production. Should the content of the test report need any interpretation the German text shall be leading.*

Probenbezeichnung / Tested Materials



Probe / sample 1	Mine	lead
Probe / sample 2	Holz	wood
Probe / sample 3	Lack	lacquer

**Migration bestimmter Elemente nach EN 71-3 /
Migration of certain Elements acc. to EN 71-3**

Untersuchung auf Antimon (Sb), Arsen (As), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), Selen (Se). / Test on antimony (Sb), arsenic (As), barium (Ba), cadmium (Cd), chromium (Cr), lead (Pb), mercury (Hg), selenium (Se).

Untersuchungsverfahren / Test Method

Prüfung gemäß DIN EN 71 Teil 3, Bestimmung der migrierten Elemente mittels ICP-OES. / Test according to DIN EN 71 part 3, determination of the migrated elements by means of ICP-OES.

Untersuchungsergebnisse / Test Results

Parameter / parameter	Dimension / dimension	Probe / sample 1	Probe / sample 2	Probe / sample 3
Antimon / Antimony (Sb)	mg/kg	< 10	< 10	< 10
Arsen / Arsenic (As)	mg/kg	< 10	< 10	< 10
Barium (Ba)	mg/kg	< 100	< 100	< 100

Parameter / parameter	Dimension / dimension	Probe / sample 1	Probe / sample 2	Probe / sample 3
Cadmium (Cd)	mg/kg	< 5	< 5	< 5
Chrom / Chromium (Cr)	mg/kg	< 20	< 20	< 20
Blei / Lead (Pb)	mg/kg	< 10	< 10	< 10
Quecksilber / Mercury (Hg)	mg/kg	< 25	< 25	< 25
Selen / Selenium (Se)	mg/kg	< 25	< 25	< 25
Bewertung / assessment*	-	erfüllt / passed	erfüllt / passed	erfüllt / passed

*Grenzwerte gemäß EN 71 Teil 3: Sb: 60 mg/kg, As: 25 mg/kg, Ba: 1000 mg/kg, Cd: 75 mg/kg, Cr: 60 mg/kg, Pb: 90 mg/kg, Hg: 60 mg/kg, Se: 500 mg/kg / limits according to EN 71 part 3: Sb: 60 mg/kg, As: 25 mg/kg, Ba: 1000 mg/kg, Cd: 75 mg/kg, Cr: 60 mg/kg, Pb: 90 mg/kg, Hg: 60 mg/kg, Se: 500 mg/kg.

Phthalatweichmacher nach Verordnung 1907/2006/EG / Phthalate Softeners acc. to regulation 1907/2006/EC

Untersuchungsverfahren / Test Method

AA-QCPR-307_223: Extraktion mit TBME, Bestimmung mittels GC-MS. / Extraction with TBME, determination by means of GC-MS.

Untersuchungsergebnisse / Test Results

Parameter / parameter	Dimension / dimension	Probe / sample 3
Diethylhexylphthalat (DEHP)	%	< 0,03
Dibutylphthalat (DBP)	%	< 0,03
Benzylbutylphthalat (BBP)	%	< 0,03
Summe / sum of DEHP, DBP, BBP	%	<0,1
Diisononylphthalat (DINP)	%	< 0,03
Diisodecylphthalat (DIDP)	%	< 0,03
Di-n-octylphthalat (DNOP)	%	< 0,03
Summe / sum of DINP, DIDP, DNOP	%	<0,1
Einstufung: Kann in den Mund genommen werden / Classification: can be placed in the mouth	-	ja / yes
Bewertung / assessment	-	erfüllt / passed

Anforderungen der Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII / requirement acc. to regulation 1907/2006/EC Annex XVII:

- Generelles Verbot (insgesamt max. 0,1 %) von DEHP, DBP und BBP für Spielzeug und Babyartikel / DEHP, DBP and BBP are totally banned (max. 0,1 % overall) in materials of toys and child care articles
- Verbot (insgesamt max. 0,1 %) von DINP, DIDP und DNOP in weichmacherhaltigen Materialien von Spielzeug und Babyartikeln, die in den Mund genommen werden können / DINP, DIDP and DNOP are banned (max. 0,1 % overall) in plasticised materials of toys and childcare articles which can be placed in the mouth by children.

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / Polycyclic aromatic Hydrocarbons (PAH)

Untersuchungsverfahren / Test Method

AA-QCPR-307_03: Extraktion mit n-Hexan, GC-MS. / Extraction with n-hexane, GC-MS.

Untersuchungsergebnisse / Test Results

Parameter / parameter	Dimension	Probe / sample 2+3
Naphthalin	mg/kg	0,1
Acenaphthylen	mg/kg	<0,1
Acenaphthen	mg/kg	<0,1
Fluoren	mg/kg	<0,1
Phenanthren	mg/kg	0,2
Anthracen	mg/kg	<0,1
Fluoranthren	mg/kg	<0,1
Pyren	mg/kg	<0,1
Chrysen	mg/kg	<0,1
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,1
Benzo(b)fluoranthren und / and Benzo(k)fluoranthren	mg/kg	<0,1
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,1
Dibenzo(a,h)anthracen	mg/kg	<0,1
Indeno(c,d)pyren	mg/kg	<0,1
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg	<0,1
Summe / sum	mg/kg	0,3
Kontaktzeit / contact time	s	< 30
Bewertung / assessment**	-	erfüllt / passed

* Für die Konzentration von PAK in Gummi oder Kunststoffmaterialien existieren keine gesetzlichen Grenzwerte. Deshalb wurden in einer Besprechung verschiedener Prüforganisationen (TÜVs, LGA) und anderer Beteiligter (Vertreter des Handels, der Hersteller und weitere Institutionen) am 02.08.2005 in Berlin folgende Richtwerte festgelegt:

-max. 10 mg/kg in der Summe von 16 PAK nach EPA, davon max. 1 mg/kg Benzo(a)pyren bei einem vorhersehbaren Hautkontakt über 30 s.

-max. 200 mg/kg in der Summe von 16 PAK nach EPA, davon max. 20 mg/kg Benzo(a)pyren bei einem vorhersehbaren Hautkontakt unter 30 s /

There are no legally binding limits for the concentration of PAH in rubber or plastic materials. Therefore various testing organisations (TÜVs, LGA) and other parties concerned (representatives of trade, manufacturers and other institutions) defined the following benchmarks on a conference in Berlin on 02.08.2005:

-max. 10 mg/kg of 16 PAK according to EPA in total, but not more than 1 mg/kg Benzo(a)pyren with an expected contact time with the skin of over 30 s

-max. 200 mg/kg of 16 PAK according to EPA in total, but not more than 20 mg/kg Benzo(a)pyren with an expected contact time with the skin of less than 30 s

Wir weisen darauf hin, dass die genannten Bewertungskriterien aus unserer Erfahrung und dem genannten Konsens resultieren und keine rechtlich verbindlichen Grenzwerte bzw. toxikologische Bewertung darstellen. / We point out that the mentioned criterions result from our experience and the mentioned consensus. They are not legally binding limits or a toxicological assessment.

Nürnberg, 04.08.2009

LGA QualiTest GmbH
Chemische Produktprüfung / Chemical Product Testing

Dr. Dorothee Boeck
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leiterin Fachzentrum / Head Competence Centre



Ruediger Kohlhas
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker